

Dobrada - pantaloni

- Descrizione**
- tasca portametro;
 - 1 tasca laterale porta attrezzi;
 - 1 tasca posteriore con velcro;
 - 2 ampie tasche anteriori;
 - 2 tasche portagocchiere regolabili;
 - cavallo rinforzato;
 - elastico in vita;
 - inserto portapenne;
 - passante porta martello regolabile;
 - taglio ergonomico di gambe e ginocchia;
 - tasca laterale sinistra con pattina;
 - tasca laterale sinistra con zip;
 - tessuto elasticizzato;
 - zip YKK®;

Manutenzione lavare il capo ad una temperatura di max 40 °C; non candeggiare; asciugatura a mezzo di asciugabiancheria a tamburo rotativo ammessa (programma di asciugatura a temperatura ridotta); stiratura a bassa temperatura (max 110°C); si può lavare a secco;



Cod.prod. V469-0-02 Navy / Celeste
V469-0-05 Antracite / Grigio

Normativa EN ISO 13688:2013

Taglie 44-64 (EU)

SPECIFICHE TECNICHE DI SICUREZZA

	metodo di prova	descrizione	risultato ottenuto	requisito minimo
Tessuto base	EN ISO 1833-1977, SECTION 10	Composizione delle fibre:	58% cotone 39% poliestere 3% elasthan	
	EN ISO 12127	Peso per unità di area	240 g/m ²	
	EN ISO 13688:2013 4.2 (EN 1413)	Determinazione del ph dall'estratto acquoso	PH: 6.3	3,5<PH≤9,5
	EN ISO 13688:2013 4.2 (EN 14362-1)	Ricerca delle ammine aromatiche e cancerogene	Non rilevate	≤30 ppm
	EN ISO 13688:2013 5.3 (ISO 5077)	Stabilità dimensionale al lavaggio (40°C)	ordito: -1.3% trama: -1.1%	± 3 %
	EN ISO 13688:2013 5.3 (EN ISO 3175-2)	Stabilità dimensionale al lavaggio a secco	ordito: -0.9% trama: -1.7%	± 3 %

EN ISO 105-C06	Solidità del colore a ripetuti lavaggi a 60°C			
	<i>Variazione di colore</i>	4-5		1-5
	<i>Scarico:</i>			
	acetato	4		
	cotone	4		
	nylon	4		
	poliestere	4		
	acrilico	4		
EN ISO 105 D01	Solidità del colore al lavaggio a secco			1-5
	<i>Variazione di colore</i>	4		
	<i>Scarico:</i>			
	acetato	4		
	cotone	4		
	nylon	4		
	poliestere	4		
	acrilico	4		
EN ISO 105 E04	Solidità del colore al sudore	Acido	Alcalino	1-5
	<i>Variazione di colore</i>	4-5	4-5	
	<i>Scarico:</i>			
	acetato	4	4	
	cotone	4-5	4-5	
	nylon	4-5	4-5	
	poliestere	4-5	4-5	
	acrilico	4-5	4-5	
EN ISO 105-X12	Solidità del colore allo sfregamento	secco: 3		1 - 5
		umido: 4		
EN ISO 105-X11	Solidità del colore alla stiratura			1-5
		<i>Variazione di colore:</i>	4-5	
EN ISO 13934-1	Determinazione della resistenza alla trazione	ordito: 1300 N		400 N
		trama: 570 N		
EN ISO 13937-2	Determinazione della forza di lacerazione	ordito: 27 N		25 N
		trama: 29 N		