

SYSTEMON - felpa

Descrizione

- felpa con zip al collo;
- fondo e polsini in costina elastica



Manutenzione

lavare il capo ad una temperatura di max 30 °C; non candeggiare; asciugatura a mezzo di asciugabiancheria a tamburo rotativo non ammessa; sopporta la stiratura a bassa temperatura (max 110 °C); non lavare a secco;



Cod.prod.

V574-0-02 (navy)
V574-0-04 (antracite)
V574-0-05 (nero)

Normativa

-

Taglie

S - 4XL (EU)

SPECIFICHE TECNICHE DI SICUREZZA

	metodo di prova	descrizione	risultato ottenuto	requisito minimo
Tessuto base	EN ISO 1833-1977, SECTION 10	Composizione delle fibre:	100%cotone	
	EN ISO 12127	Peso per unità di area	300 g/m ² ± 5 %	
	EN ISO 13688:2013 4.2 (EN ISO 3071)	Determinazione del ph dall'estratto acquoso	Oeko-Tex [®]	3,5<PH≤9,5
	EN ISO 13688:2013 4.2 (EN 14362-1)	Ricerca delle ammine aromatiche e cancerogene	Non rilevate (Oeko-Tex [®])	≤30 ppm
	EN ISO 13688:2013 5.3 (ISO 5077)	Stabilità dimensionale al lavaggio (40°C)	ordito: - 1.7 % trama: 1.2 %	± 3 %
	EN ISO 105-C06	Solidità del colore a ripetuti lavaggi a 30°C		
		<i>Variazione di colore</i>	4-5	1-5
		<i>Scarico:</i>		
		acetato	4-5	
		cotone	4-5	
		nylon	4-5	
		poliestere	4-5	
		acrilico	4-5	
		lana	4-5	

EN ISO 105 E04	Solidità del colore al sudore	Acido	Alcalino	1-5
	<i>Variazione di colore</i>	4-5	4-5	
	<i>Scarico:</i>			
	acetato	4-5	4-5	
	cotone	4-5	4-5	
	nylon	4	4	
	poliestere	4-5	4-5	
	acrilico	4-5	4-5	
	lana	4-5	4-5	
EN ISO 105-X12	Solidità del colore allo sfregamento	secco:	4-5	1 - 5
EN ISO 105-B02	Solidità del colore alla luce			
	<i>Variazione di colore:</i>	4-5		1-5